

試 験 成 績 書

住 所 東京都板橋区坂下 2-15-7 富山ビル 4F  
依頼者 株式会社日進産業  
氏 名 代表取締役 石子達次郎

平成 18年 3月 17日付けの分析等依頼申請書に基づく試験  
の結果は、下記のとおりです。

平成 18年 3月 20日

島根県産業技術センター所長



【試験項目】付着力試験

【試料】依頼者が持参した塗装鉄板

【試験方法】付着力試験は JIS A6021 (建築用塗膜防水材) で行った。  
ただし引張用アタッチメントは 20×20mm のものを使用した。

【結果】3測定の平均値を示した。

1.60 (N/mm<sup>2</sup>) { 16.3 (kgf/cm<sup>2</sup>) }

以下余白

備  
考